

DESCRIPCIÓN Recubrimiento arquitectónico a base de acetato de vinilo, diseñado para sellar poros de muros nuevos o repintados debidamente fraguados antes de su aplicación final.

CARACTERÍSTICAS Cubre fisuras, grietas, porosidad de los muros nuevos y de repintado.
Evita formación de hongos, algas o alcalinidad.
Excelente adherencia o resistencia.

USOS RECOMENDADOS Puede ser aplicado en superficies de muros de concreto, acabados de yeso, cemento, madera, panel de yeso, fibrocemento, entre otros.

DATOS TECNICOS

Contenidos de sólidos en peso:	43-50 +/- 2 %
Contenido de sólidos en volumen:	43-47 +/- 2 %
Tiempo de secado al tacto:	2 horas a 25 °C
Curado	72 horas 25 °C
Acabado:	Satinado
Rendimiento teórico:	6,2 m ² /L] +/- 0.2 % A 3 mils de espesor.
Densidad:	1.05 g /cc
Viscosidad: (broockfield)	20,000 - 30,000 cPs
pH:	6
COV teóricos	34.62 g/L

*Nota: Para calcular el rendimiento práctico de este y todos los recubrimientos, es necesario considerar pérdidas por: Aplicación, Irregularidades de la superficie, Por lo anterior se recomienda realizar pruebas previas a la aplicación para obtener el factor de desperdicio propio de cada obra.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficie. El buen funcionamiento de los productos es directamente proporcional al grado de preparación y limpieza de las superficies a recubrir. Elimine toda la suciedad, grasa, polvo, salitre, alcalinidad u otros contaminantes que inhiban la adherencia. Utilice cepillo de alambre para remover la pintura suelta.

Metodos de preparación de superficie. Para superficies nuevas; deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas. Repare grietas y huecos con resanador para muros. Verificar que el pH del sustrato se encuentre neutro 7-9. **Para superficies previamente pintadas;** asegurese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura ni caleo, humedad etc. de lo contrario lave con una solución de 1 parte de cloro y 4 de agua. Aplique sellador a la superficie que lo requiera dejando secar 12 hrs. antes de fondear.

DILUCIÓN El Sellador se diluye con agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie que se va a sellar, pudiéndose emplear de una a cinco partes de agua por una parte de sellador.

EQUIPO REQUERIDO PARA LA APLICACIÓN

Brocha. Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni estén abiertas. Antes de usar , lave la brocha e introduzca en la pintura , elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.

Rodillo de fibra sintética o naturales. Retire el pelo suelto con cinta. Humedecerlo en la pintura cargando uniformemente y pinte en forma de W

Equipo airless. Fije presiones y boquillas del equipo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación de material. Mezcle perfectamente el producto antes de usar, hagalo con movimientos cíclicos desde el fondo hacia afuera, para dar uniformidad.

Aplique una capa delgada y húmeda. Permita que el producto seque un mínimo de 2 horas antes de aplicar acabado con . Limpie todo el equipo de aplicación inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

"ADVERTENCIA" NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique solamente si la temperatura del aire se encuentran entre los 10° C y temperatura de la superficie entre los 15 y 30 ° C. Con una humedad relativa menor a 85%. Evite aplicar si la humedad relativa se encuentra por arriba del 85% ya que no permite el secado. Evite pintar tarde, es cuando hay mas rocío y condensación. O si hay probabilidad de lluvia en las próximas 72 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INFLAMABILIDAD: producto base agua, no inflamable.

Consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de su fecha de fabricación. Almacenar en su envase cerrado (Condiciones Ideales) entre 5 y 35 °C bajo techo. Ver Fecha de Caducidad en la Etiqueta del Producto.

PRESENTACIÓN

Tambo 200 L
Cubeta 19 L
Galón 4 L

Aplicación de garantía: La garantía será aplicada únicamente cuando el departamento técnico lo determine por medio de una investigación donde se avale que la aplicación fue ejecutada correctamente y siguiendo las especificaciones indicadas en este documento, de no cumplirse con estos parámetros la garantía no será cubierta.

Información importante: Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica. *La información proporcionada en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso.

**Los datos presentados en esta carta técnica son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas de Laboratorio, sin embargo y debido a infinidad de variables que intervienen en la aplicación, no podemos garantizarlos plenamente. Estos valores pueden variar dependiendo del método de aplicación y herramienta utilizados. Así como del tipo y preparación de la superficie y condiciones climáticas en el sitio de aplicació.*